



Carbonato de calcio malla 100

Criterios de aceptación			
Característica	Método de Ensayo (TPV)	Rango de aceptación	
		Mínimo	Máximo
Riqueza, % CaCO_3^*	N03-5.13	96,0	--
Calcio, % Ca^*	N03-6.3.1	38,5	--
Sílice + residuos insolubles, % SiO_2^*	N03-4.12	--	2,0
Humedad, %	N03-4.2	--	0,5
Granulometría, - Retenido malla 60, % - Pasa malla 100, % - Pasa malla 200, %	N03-3.4	-- 80,0 --	10,0 -- 30,0

* Resultados expresados en base seca.

Otros Requisitos	
Característica	Requisito
Apariencia	Polvo blanco-grisáceo fino y uniforme
Presentación	En sacos rotulados con el nombre del producto, nombre del fabricante, número de lote y contenido neto. A granel. Con la adecuada protección para evitar contaminación o pérdida durante el transporte.
Certificado de análisis	Cada despacho debe estar acompañado con un certificado de análisis que indique los resultados de los ensayos requeridos.