



Criterios de aceptación			
Característica	Método de ensayo TPV (Ref. N03)	Rango de aceptación	
		Mínimo	Máximo
Fósforo, % P_2O_5	6.2.1/4.8	32,00	--
BPL, %	--	69,90	--
Humedad, %	4.1	--	2,00
Sílice total, % SiO_2	4.9	--	5,00
Insolubles en ácido, %	4.3	--	4,40
Sílice reactiva, % SiO_2	4.9	0,60	--
Flúor, % F	6.1.2	--	4,00
Hierro + aluminio, % R_2O_3	6.3.2 + 6.3.6	--	1,00
Magnesio, % Mg	6.3.4	--	0,70
Pérdida por calcinación, %	4.4	--	3,30
Metales pesados	Arsénico, ppm As	--	6
	Cadmio, ppm Cd	--	6
	Mercurio, ppm Hg	--	0,10
	Plomo, ppm Pb	--	5

Parámetros indicativos			
Característica	Método de ensayo TPV (Ref. N03)	Rango	
		Mínimo	Máximo
Calcio, % Ca	6.3.1	36,00	40,00
Hierro, % Fe	6.3.2	--	0,35
Aluminio, % Al	6.3.6	--	0,25
Cloruros, ppm Cl	4.11/6.1.3	--	600

NOTA: Los análisis químicos están expresados en base seca.